



СТЕКЛОНИТИ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ассортимент	НТД	Количество кручений на 1 м нити, кр/м	Количество, кручений/м	Допустимые отклонения, %	Удельная разрывная нагрузка, мН/текс не менее	Равновесность, витков/м, не более	Характеристика замазливателя	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %
ЕС6 6,8*2	ГОСТ 8325- 2015	100 / ±15%	13,6	+ 5 - 7	590(60)	6	Силановый Парафиновый	0,9-1,9
ЕС6 13*2	ГОСТ 8325- 2015	100 / ±15%	26	+ 5 - 7	590	6	Силановый Парафиновый	0,9-1,9
ЕС6 17*2	ГОСТ 8325- 2015	100 / ±15%	34	+ 5 - 7	590	6	Силановый Парафиновый	0,9-1,9
ЕС7 22*2	ГОСТ 8325- 2015	100 / ±15%	44	+ 5 - 7	470	6	Силановый Парафиновый	0,9-1,9
ЕС6 28*2	ГОСТ 8325- 2015	100 / ±15%	56	+ 5 - 7	590	6	Силановый Парафиновый	0,9-1,9
ЕС7 36*3*3	ТУ 6-11- 07-14-82	180 / ±18%	324	+ 5 - 10	119168 мН	8	Парафиновый	1,1-1,9