



СТЕКЛОТКАНИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ассортимент	Толщина, мм	Поверхностная плотность, г/м.кв.	Плотность, нити/см (основа/ уток)	Разрывная нагрузка Н, не менее (основа/уток)	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %
И-0,2 ТУ 5952-042- 05763895-94	0,2±0,02	230±23	20±1 / 15±1	1029 / 1078	не более 1,5
А-4П ТУ 5952-009- 00204926-2000	0,0333±0,003	40±4	32±1 / 30±1	225 / 225	0,8-1,6
А-5П ТУ 5952-009- 00204926-2000	0,0370±0,004	50±4	30±1 / 24±1	392 / 147	0,8-1,6